

BLACK BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



IZVANREDNO

Proizvod je univerzalan i rastezljiv do 300 %. Učinkovito brtvi svaku pukotinu na najraširenijim građevnim materijalima.

PRAKTIČNO

Idealna je za jednostavna brtvljenja na zahtjevnim sjecištima i veoma neravnim površinama. Samostalno se zavaruje čak i pri niskim temperaturama.

SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PE velike gustoće
- 2 ljepilo: crna butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) tjedna	–

⁽¹⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE PROLAZA POGONĀ



BRTVLJENJE SPOJA U ČVORIŠTU SPOJA S TLOM



FINGERLIFT I PRETHODNO REZANI LINER

Zahvaljujući filmu s olakšanim otpuštanjem, polaganje se odvija brzo. Inačica od 80 mm sadržava prethodno rezani liner za olakšavanje polaganja u kutovima ili složenim točkama.

POSEBNA BUTILNA SMJESA

Butilnom formulacijom proizvoda jamči se izvrsna trajnost čak i pri toplinskim naprezanjima (stress) i omogućuje se polaganje čak i pri niskim temperaturama.