

VAPOR NET 180



PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 3 srednji sloj: film parne kočnice od materijala PE
- 4 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Dinorm B3667 DB	CH SIA 232 Vvul. Wap-50mm	D ZVDH DB	F DTU 31.2 Bis dte E1S121R3	I UNI 11470 B/R3
---	------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------	---	-------------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	180 g/m ²	0.59 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320/300 N/50 mm	37/34 lbf/inch
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10/10 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250/290 N	56/65 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	–	1700 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 300 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 16700	oko 50 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–

⁽¹⁾ Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

⁽²⁾ Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V180	VAPOR NET 180	–	1,5	50	75	5	164	807	25
VTT180	VAPOR NET 180 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25