

BLACK BAND

UNIVERZÁLNÍ BUTYLOVÁ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA



ELASTIC



HIGH
ADHESION

VÝJIMEČNÁ

Univerzální a rozpinavá až na 300 %; účinně utěsňuje veškeré štěrbiny na nejběžnějších stavebních materiálech.

PRAKTICKÉ

Ideální k snadnému utěsnění na obtížných místech a velmi nepravidelných površích; automaticky se zacelí i za nízkých teplot.

SLOŽENÍ

- 1 podklad: fólie z vysokohustotního PE
- 2 lepidlo: černá butylová lepicí směs
- 3 separační vrstva: snadno dělitelná fólie z PP



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhezní síla na oceli při 180 °	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Expozice povětrnostním vlivům	-	4 týdny	-

⁽¹⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců. Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejchladnějších hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

UTĚSNĚNÍ MÍSTA PRŮCHODU ČÁSTÍ INSTALACÍ



UTĚSNĚNÍ SPOJE V MÍSTĚ PŘIPEVNĚNÍ K ZEMI



FINGERLIFT A PŘEDŘEZANÝ LINER

Díky fólii usnadňující manipulaci je aplikace rychlá. Verze 80 mm je vybavena předřezanou separační vrstvou pro usnadnění pokládky v rozích nebo na obtížných místech.

SPECIÁLNÍ BUTYLOVÁ SMĚS

Složení výrobku - butyl - zajišťuje skvělou trvanlivost v případě vystavení tepelné námaze, díky čemuž je vhodný k aplikaci i za nízkých teplot