

WINDOW BAND

ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σφραγίζει τις διαρροές θυρών και παραθύρων από τον αέρα και τη βροχή, διατηρώντας παράλληλα τις θερμοακουστικές ιδιότητες σε όλο το βάθος.

ΑΥΤΟ-ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Προσαρμόζεται στην επιφάνεια για να σφραγίσει τις ρωγμές. Διασφαλίζει τη στεγανότητα στον αέρα και στο νερό, καθώς λειτουργεί σαν φρένο υδρατμών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ελαστικός αφρός πολυουρεθάνης με πρόσθετα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	2.2	157	354	5
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	2.9	157	354	4
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	2.2	236	591	5
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	2.9	236	591	4
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	2.2	591	1181	5
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	2.9	591	1181	4

(*) Η μέγιστη τιμή πάχους δεν συμπίπτει με τη μέγιστη διαστολή, αλλά αναπαριστά την οριακή τιμή για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του προϊόντος (MF1/MF2).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Υψηλή εξοικονόμηση χρόνου στη φάση της συναρμολόγησης: με ένα μοναδικό προϊόν είναι δυνατή η σφράγιση και των τριών επιπέδων, χωρίς να απαιτείται χρήση άλλων πρόσθετων προϊόντων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MF1

Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EnEV και RAL, εξασφαλίζει επίσης μια υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Ταξινόμηση	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Αεροστεγανότητα	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{dPa})^{2/3})$	-
Στεγανότητα σε καταρακτώδη βροχή	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Αντοχή σε ακτινοβολία UV και άσχημες καιρικές συνθήκες	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία MF1	-
Συμβατότητα με άλλα οικοδομικά υλικά	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία MF1	-
Μεταβλητός συντελεστής αντίστασης στον ατμό (μ)	EN ISO 12572	περ. 10/47	-
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B1	-
Ηχομόνωση των διαρροών $R_{S,w} \text{ (ft)}$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: $\geq 59 \text{ (-2; -3) db}$	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	$\leq 0.029 \text{ BTU/h} \cdot \text{ft} \cdot \text{°F}$
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
EMICODE (διαδικασία δοκιμής GEV)	-	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



CUTTER
σελ. 394



WINBAG
σελ. 393



KOMPRI CLAMP
σελ. 395

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, όλα όσα έχετε ανάγκη για βελτιωμένη εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο. Ανακαλύψτε τα στον ιστότοπό μας ή ζητήστε τον κατάλογο από τον αντιπρόσωπό σας.

www.rothoblaas.com

