

BLACK BAND



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Καθολικό και επεκτάσιμο έως και 300%, σφραγίζει αποτελεσματικά οποιαδήποτε ρωγμή στα πιο γνωστά οικοδομικά υλικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ιδανικό για την εύκολη σφράγιση δύσκολων σημείων και πολύ ανώμαλων επιφανειών· αυτοσυγκολλούμενο ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: μεμβράνη PE υψηλής πυκνότητας
- 2 κόλλα: ένωση βουτυλίου με μαύρη κόλλα
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Αρχικό Tack +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	4 εβδομάδες	-

⁽¹⁾ Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες. Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές. Προτείνουμε την εφαρμογή του τις πιο δροσερές ώρες το καλοκαίρι και τις πιο ζεστές ώρες το χειμώνα, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός θερμοπίστολου.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΟΔΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ



FINGERLIFT ΚΑΙ LINER ΚΟΜΜΕΝΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Χάρη στη μεμβράνη εύκολης κυκλοφορίας, η εγκατάσταση είναι γρήγορη. Η έκδοση 80 mm είναι προ-κομμενη για να διευκολύνει την εγκατάσταση σε γωνίες ή σύνθετα σημεία.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του προϊόντος βουτυλίου εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και αν υπόκειται σε θερμική καταπόνηση και το καθιστά κατάλληλο για τοποθέτηση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.