

BYTUM SPRAY

АЭРОЗОЛЬНАЯ БИТУМИНОЗНАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

Продукт остается эластичным и хорошо уплотняет трещины и щели, препятствуя проникновению воды и пыли.

СТОЙКОСТЬ К НЕПОГОДЕ

Специальный битуминозный состав, модифицированный эластомерами, после высыхания приобретает стойкость к неблагоприятным атмосферным факторам и солевой коррозии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Время до полного высыхания 23°C / 50% отн.вл. ⁽¹⁾	1 - 2 ч	-
Теплостойкость после высыхания	-10/+60°C	+14/+140 °F
Расход ⁽¹⁾	4 м ²	43.06 ft ²
Температура нанесения (тубы, основания и окружающей среды) ⁽²⁾	+5/+35°C	+41/+95 °F
Температура транспортировки	+5/+35°C	+41/+95 °F
Температура хранения ⁽³⁾	+5/+30°C	+41/+86 °F
VOC	46 % / 460 г/л	-

⁽¹⁾ Среднее значение, варьирующееся в зависимости от толщины желаемого слоя.

⁽²⁾ После нанесения переверните баллон и нажимайте на распылитель в течение 1-2 секунд для прочистки сопла.

⁽³⁾ Храните продукт в сухом и защищенном месте, вдали от источников тепла, открытого огня и других источников возгорания. Срок годности указан на упаковке.

Классификация отходов (2014/955/EC): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	содержимое [мл]	содержимое [US fl oz]	цвет	
BYTS	500	16.90	черный	12



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Материал может использоваться на любых основаниях, он пристает к элементам практически любой формы на крышах, водосточных желобах, террасах, чердаках, сливных трубопроводах из ПВХ или металла.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Материал поставляется в аэрозольных баллонах, готовых к непосредственному нанесению и не требующий для этого инструмента.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И ПРОХОДОВ



1 BYTUM REINFORCEMENT

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КРЕПЕЖА

