

# FLUID MEMBRANE

## СИНТЕТИЧЕСКИЙ МЕМБРАННЫЙ СОСТАВ, НАНОСИМЫЙ КИСТЬЮ ИЛИ РАСПЫЛЕНИЕМ

CE  
EN 1504-2  
EN 14891



ELASTIC



DAMP  
PROOF

### ГИБКОСТЬ

Смесь на основе синтетических смол очень эластичная и стойкая к возможным перемещениям частей уплотняемых соединений.

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Может наноситься роликом, кистью или распылением с возможностью армирования синтетическим полотном или сеткой.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                                                     | стандарт        | значение                                  | USC units               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Классификация                                                | EN 1504-2       | PI-MC-IR <sup>(1)</sup>                   | -                       |
|                                                              | EN 14891        | DM 01 <sup>(2)</sup>                      | -                       |
| Плотность                                                    | ISO 2811-1      | 1,45 кг/л                                 | 12.10 lb/gal            |
| Сухой остаток (м/м при 130°C)                                | ISO 3251        | 65%                                       | -                       |
| Время высыхания до отлипа 23 °C / 50% отн.вл. <sup>(3)</sup> | -               | 4 ч                                       | -                       |
| Время до полного высыхания 23°C / 50% отн.вл. <sup>(3)</sup> | -               | 24 ч                                      | -                       |
| Температура нанесения (тубы, окружающей среды и основания)   | -               | +5/+35°C                                  | +41/+95 °F              |
| Стойкость к температурам                                     | -               | -20/+90°C                                 | -4/+194 °F              |
| Класс пожарной опасности                                     | EN 13501-1      | E                                         | -                       |
| Вязкость по Брукфильду                                       | EN ISO 3219     | 60000 ± 12000 cP                          | -                       |
| Расход материала <sup>(4)(6)</sup>                           | -               | > 1,5 кг/м <sup>2</sup>                   | -                       |
| Прочность сцепления с бетоном при испытании на отрыв         | EN 1542         | > 1 Н/мм <sup>2</sup>                     | 145 lbf/in <sup>2</sup> |
| Водонепроницаемость                                          | EN 14891        | соответствует                             | -                       |
| Проницаемость для жидкой воды (W)                            | EN 1062-3       | < 0,1 кг/м <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> | -                       |
| Паропроницаемость (Sd) (0,2 mm)                              | ISO 7783        | < 5 м                                     | > 0.7 US Perm           |
| Проницаемость для углекислого газа (C)                       | EN 1062-6       | > 50 м                                    | -                       |
| Температура хранения <sup>(5)</sup>                          | -               | ≥ +5°C                                    | ≥ +41 °F                |
| VOC                                                          | Дир. 2004/42/CE | 2,25 % - 32,65 г/л                        | -                       |

<sup>(1)</sup>Основы. Защита от риска проникновения (Н,И,С); контроль влажности (Н,С); повышение стойкости путем ограничения содержания влаги (Н,С). Типы: Н: Гидрофобная пропитка; И: Пропитка; С: Наружное покрытие.

<sup>(2)</sup>Продукт является водонепроницаемым при нанесении жидкости в дисперсионной форме с повышенной стойкостью к растрескиванию при -5°C, равной: > 0,75 мм.

<sup>(3)</sup>Приведенные характеристики могут варьироваться в зависимости от толщины нанесенного слоя и условий на объекте (температуры, влажности, вентиляции, проницаемости фундамента).

<sup>(4)</sup>Продукт должен наноситься как минимум в два-три слоя. Средний расход может варьироваться в зависимости от характера и пористости основания и желаемой толщины.

<sup>(5)</sup>Материал должен храниться в сухом закрытом помещении. Срок годности указан на упаковке. Боится мороза.

<sup>(6)</sup> На поверхностях площадью более 10 м<sup>2</sup> наносите REINFORCEMENT на первый свежий слой. Если поверхность основы пористая, рекомендуется наносить первый слой с добавлением до 20% воды. Прежде чем наносить второй слой, дождитесь полного высыхания.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 16.

## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. №   | содержимое<br>[кг] | содержимое<br>[lb] | цвет  |   |    |
|----------|--------------------|--------------------|-------|---|----|
| FLUIDMEM | 10                 | 22                 | серый | 1 | 24 |



## ■ PUMP SPRAY

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

- Скорость и эффективность
- Прозрачная система всасывания

| АРТ. №       | исполнение      | шт. |
|--------------|-----------------|-----|
| PUMPSPRAY240 | 240 В проводной | 1   |

См. продукт на стр. 390.



### НАДЕЖНОСТЬ

Стоек к скоплениям воды даже на поверхностях без уклона. Пригоден для поверхностей в промышленной среде и влажном морском климате. Нетоксичный продукт без запаха. Не содержит растворителей.

### СЦЕПЛЕНИЕ

Благодаря своему составу продукт отличается превосходной адгезией и пригоден для использования в сложных строительных узлах, стоек к растрескиванию.