

BLACK BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



СУПЕРМАТЕРИАЛ

Универсальная и способная на расширение до 300 %, эффективно герметизирует трещины на наиболее распространенных строительных материалах.

ПРАКТИЧНАЯ

Лучший выбор для быстрой герметизации самых сложных узлов, на крайне неровных поверхностях; самосваривающаяся даже при низких температурах.

СТРУКТУРА

- 1 **основа:** пленка из РЕ высокой плотности
- 2 **клей:** черный бутиловый компаунд
- 3 **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из РР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства | стандарт | значение | USC units |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Начальное схватывание +23/+5°C | ASTM D 2979 | 7,2/13 Н | 1.6/2.9 lbf |
| Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180° | ASTM D 1000 | 22 Н/10 мм | 12.6 lbf/in |
| Прочность на разрыв MD/CD | EN 12311-1 | 20/10 Н/50 мм | 2.28/1.14 lbf/in |
| Удлинение MD/CD | EN 12311-1 | 250/300 % | - |
| Водонепроницаемость | - | соответствует | - |
| Температура нанесения ⁽¹⁾ | - | +0/+45°C | +32/+113 °F |
| Стойкость к температурам | - | -40/+100°C | -40/+212 °F |
| Температура хранения ⁽²⁾ | - | +0/+50°C | +32/+122 °F |
| Растворители в составе | - | нет | - |
| Французская классификация VOC | ISO 16000 | A+ | - |
| Воздействие атмосферных факторов | - | 4 недели | - |

⁽¹⁾ На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

⁽²⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев. Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения. Рекомендуется наносить его в утренние часы в летнее время и в самое теплое время дня в зимний период, при необходимости с помощью пневмопистолета с нагретым сжатым воздухом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. № | защ. пленка | B | s | L | защ. пленка | B | s | L | |
|-----------|-------------|------|------|-----|-------------|------|-------|------|---|
| | [мм] | [мм] | [мм] | [м] | [in] | [in] | [mil] | [ft] | |
| BLACK50 | 50 | 50 | 2 | 10 | 2.0 | 2.0 | 79 | 33 | 6 |
| BLACK4040 | 40/40 | 80 | 2 | 10 | 1.6/1.6 | 3.2 | 79 | 33 | 4 |

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ЗАДЕЛКА ПРОХОДНОЙ ТРУБЫ ИЛИ ГИЛЬЗЫ



ЗАДЕЛКА СТЫКА С ПОЛОМ



FINGERLIFT И НАДРЕЗАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Простая и быстрая укладка благодаря легкоотделяющейся защитной пленке. В модификации 80 мм защитная пленка разрезана для облегчения укладки на углах и в других стесненных местах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУТИЛЬНЫЙ СОСТАВ

Состав на основе модифицированного бутильного каучука отличается превосходной долговечностью даже при сильных тепловых нагрузках и делает продукт пригодным для установки даже при низких температурах.