

EWS AISI410 | EWS A2

SCHROEF MET LENSKOP



ESTHETISCHE PRESTATIES EN ROBUUSTHEID

Verzonken kop met druppelachtige geometrie en bolle kromming voor een aangenaam esthetisch effect en een stevige grip in de bit. Schacht met grotere diameter en hoge torsiestijfheid voor een sterk en veilig inschroeven, ook in houtsoorten met hoge dichtheid.

EWS AISI410

De martensitische roestvrijstalen uitvoering biedt de hoogste mechanische prestaties. Geschikt voor buitentoepassingen en op zure houtsoorten, maar niet in combinatie met corrosieve stoffen (chloriden, sulfiden, enz.).

EWS A2 | AISI305

De austenitische A2 roestvrijstalen versie biedt een hogere corrosiebestendigheid. Geschikt voor buitentoepassingen tot 1 km van de zee en op de meeste zure houtsoorten van klasse T4.



EWS AISI410

EWS A2 | AISI305



DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

LENGTE [mm]

20 ☐ 5 ☒ 8 ☐ 3

MATERIAAL

410
AISI

martensitisch roestvrij staal
AISI410

SC3

C2

T4

A2
AISI 305

austenitisch roestvrij staal
A2 | AISI305 (CRC II)

SC3

C3

T4

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik in buitentoepassingen.
Planken van WPC (met voorboring).

EWS AISI410: houten planken met dichtheid < 880 kg/m³ (zonder voorboring).

EWS A2 | AISI305: houten planken met dichtheid < 550 kg/m³ (zonder voorboring) en < 880 kg/m³ (met voorboring).

CODES EN AFMETINGEN

EWS AISI410

410
AISI


d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st.
5 TX 25	EWS550	50	30	20	200
	EWS560	60	36	24	200
	EWS570	70	42	28	100
	EWS580	80	48	32	100

EWS A2 | AISI305

A2
AISI 305

d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st.
5 TX 25	EWSA2550	50	30	20	200
	EWSA2560	60	36	24	200
	EWSA2570	70	42	28	100

GEOMETRIE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN



GEOMETRIE

		EWS AISI410	EWS A2 AISI305
Nominale diameter	d_1 [mm]	5,3	5,3
Diameter kop	d_k [mm]	8,00	8,00
Diameter schroefkern	d_2 [mm]	3,90	3,90
Diameter schacht	d_5 [mm]	4,10	4,10
Dikte kop	t_1 [mm]	3,65	3,65
Diameter voorboring ⁽¹⁾	d_v [mm]	3,5	3,5

⁽¹⁾ Voor materialen met hoge dichtheid wordt, afhankelijk van de houtsoort, een voorboring toe te passen.

KENMERKENDE MECHANISCHE PARAMETERS

		EWS AISI410	EWS A2 AISI305
Nominale diameter	d_1 [mm]	5,3	5,3
Treksterkte	$f_{tens,k}$ [kN]	13,7	7,3
Vloeimoment	$M_{y,k}$ [Nm]	14,3	9,7
Karakteristieke parameter voor uittrekweerstand	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	16,5	16,6
Gekoppelde dichtheid	ρ_a [kg/m ³]	350	350
Karakteristieke parameter voor penetratie van de kop	$f_{head,k}$ [N/mm ²]	21,1	21,4
Gekoppelde dichtheid	ρ_a [kg/m ³]	350	350




ZONDER VOORBORING

EWS AISI410 kan ook gebruikt worden zonder voorboren met houtsoorten met zeer hoge dichtheid 880 kg/m³. EWS A2 | AISI305 kan gebruikt worden zonder voorboren met houtsoorten met maximale dichtheid 550 kg/m³.

MINIMALE AFSTANDEN VOOR SCHROEVEN MET SCHUIFBELASTING

schroeven aangebracht **ZONDER voorboring** $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$




d	[mm]	5
a ₁	[mm]	12 · d
a ₂	[mm]	5 · d
a _{3,t}	[mm]	15 · d
a _{3,c}	[mm]	10 · d
a _{4,t}	[mm]	5 · d
a _{4,c}	[mm]	5 · d

d	[mm]	5
a ₁	[mm]	5 · d
a ₂	[mm]	5 · d
a _{3,t}	[mm]	10 · d
a _{3,c}	[mm]	10 · d
a _{4,t}	[mm]	10 · d
a _{4,c}	[mm]	5 · d

α = hoek tussen kracht en vezelrichting
d1 = diameter schroef

schroeven aangebracht **ZONDER voorboring** $420 \text{ kg/m}^3 < \rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$




d	[mm]	5
a ₁	[mm]	15 · d
a ₂	[mm]	7 · d
a _{3,t}	[mm]	20 · d
a _{3,c}	[mm]	15 · d
a _{4,t}	[mm]	7 · d
a _{4,c}	[mm]	7 · d

d	[mm]	5
a ₁	[mm]	7 · d
a ₂	[mm]	7 · d
a _{3,t}	[mm]	15 · d
a _{3,c}	[mm]	15 · d
a _{4,t}	[mm]	12 · d
a _{4,c}	[mm]	7 · d

α = hoek tussen kracht en vezelrichting
d1 = diameter schroef


schroeven aangebracht **MET voorboring**



d	[mm]	5
a ₁	[mm]	5 · d
a ₂	[mm]	3 · d
a _{3,t}	[mm]	12 · d
a _{3,c}	[mm]	7 · d
a _{4,t}	[mm]	3 · d
a _{4,c}	[mm]	3 · d






d	[mm]	5
a ₁	[mm]	4 · d
a ₂	[mm]	4 · d
a _{3,t}	[mm]	7 · d
a _{3,c}	[mm]	7 · d
a _{4,t}	[mm]	7 · d
a _{4,c}	[mm]	3 · d






α = hoek tussen kracht en vezelrichting
d1 = diameter schroef



OPMERKINGEN

- De minimale afstanden voldoen aan de norm EN 1995:2014 uitgaande van een diameter voor berekening van d = diameter schroef.
- In geval van paneel-houtverbinding kunnen de minimale afstanden (a₁, a₂) vermenigvuldigd worden met coëfficiënt 0,85.

EWS AISI410				SCHUIFKRACHT		TREKSTERKTE	
geometrie				hout-hout zonder voorboring	hout-hout met voorboring	schroefdraad uittrekkraft	indringing kop
							
d_1	L	b	A	$R_{V,k}$ [kN]	$R_{V,k}$ [kN]	$R_{ax,k}$ [kN]	$R_{head,k}$ [kN]
5	50	30	20	1,38	1,84	2,86	1,56
	60	36	24	1,58	2,09	3,44	1,56
	70	42	28	1,77	2,21	4,01	1,56
	80	48	32	1,85	2,34	4,58	1,56

EWS A2 AISI305				SCHUIFKRACHT		TREKSTERKTE	
geometrie				hout-hout zonder voorboring	hout-hout met voorboring	schroefdraad uittrekkraft	indringing kop
							
d_1	L	b	A	$R_{V,k}$ [kN]	$R_{V,k}$ [kN]	$R_{ax,k}$ [kN]	$R_{head,k}$ [kN]
5	50	30	20	1,39	1,80	2,88	1,58
	60	36	24	1,55	1,92	3,46	1,58
	70	42	28	1,64	2,06	4,03	1,58

ALGEMENE BEGINSELEN

- De karakteristieke waarden voldoen aan de norm EN 1995:2014.
- De ontwerpwaarden worden als volgt verkregen van karakteristieke waarden:

$$R_d = \frac{R_k \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

De coëfficiënten γ_M en k_{mod} moeten overwogen worden op basis van de voor de berekening gebruikte geldende norm.

- Mechanische sterkte waarden en schroefgeometrie zijn in overeenstemming met CE-markering volgens EN 14592.
- Bij de berekening van de waarden is ervan uitgegaan dat het schroefdraad-deel volledig in het houten element is aangebracht.
- De dimensionering en controle van de houten elementen moeten apart worden uitgevoerd.
- Bij de plaatsing van de schroeven moeten de minimumafstanden in acht worden genomen.

OPMERKINGEN

- De axiale uittrekweerstand van de schroefdraad is beoordeeld voor een hoek van 90° tussen de vezels en het verbindingsmiddel en voor een inklemmingsdiepte gelijk aan b.
- De axiale doordringingsweerstand van de kop is gewaardeerd op een houten element.
- Bij de berekening is rekening gehouden met een dichtheid van de houten elementen gelijk aan $\rho_k = 420 \text{ kg/m}^3$.