

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	ADHÉSIF ÉPOXY BI-COMPOSANT XEPOX 26 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'adhésif époxy bi-composant fluide pour des utilisations structurelles dans des trous et des fraisages verticaux, du type ADHÉSIF XEPOX 26 commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - adhésif époxy bi-composant fluide de type therm durcissant, chimiquement inerte après la polymérisation - température d'utilisation de 10°C à 35°C - tension unitaire de rupture par compression $f_{c,k} \geq 750 \text{ N/mm}^2$ - tension unitaire de rupture par flexion-traction $f_{m,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - tension unitaire de rupture par traction $f_{t,k} \geq 300 \text{ N/mm}^2$ - tension unitaire de rupture par coupure $f_{v,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - module élastique à compression $E_{c,k} \geq 65\,000 \text{ N/mm}^2$ - adhésion au bois à 100 % - utilisation sur du bois à faible degré d'humidité - degré très élevé de mouillabilité La consistance fluide avec viscosité intermédiaire de l'adhésif permet d'atteindre par percolation toutes les surfaces des coupures ou des trous et d'envelopper entièrement les éléments métalliques insérés. La pose sur chantier sera effectuée pour un espace spécifiquement travaillé et nettoyé, par collage dans des espaces verticaux et insertion successive des éléments métalliques. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	L	... €/L	... €