

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Αντιστέκεται αποτελεσματικά στην αύξηση της υγρασίας των τριχοειδών αγωγίων, ενώ παράλληλα προσφέρει μια καλή στεγανοποίηση έναντι του νερού, του αέρα και του αέρα.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: ιδανικό τόσο ως φραγμός μεταξύ μεταξύ τοίχων όσο και για τη σφράγιση κατακόρυφων αρμών από τοίχο σε τοίχο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ




Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.9/\geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600 \%$	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120 \text{ N/mm}^2$	$\geq 17.4/\geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	$> 500 \text{ mm}$	-
Αδιάβροχο μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296 - EN 1931	σύμφωνο	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή σε υδρατμούς παρουσία αλκαλίων	EN 1847 - EN 1931	σύμφωνο	-
Ευελιξία χαμηλής θερμοκρασίας	EN 495-5	$-30 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 \text{ }^\circ\text{F}$
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	$-40/+90 \text{ }^\circ\text{C}$	$-40/+194 \text{ }^\circ\text{F}$
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	$+10/+25 \text{ }^\circ\text{C}$	$+50/+77 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Το μαλακό και ελαστικό προφίλ πολυαιθυλενίου επιτρέπει να τοποθετηθεί ακόμη και σε σύνθετες δομές.

ΚΟΣΤΟΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Χάρη στην επιλογή των υλικών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, επιτυγχάνεται μια λύση που προσφέρει μια καλή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κόστους.