

TERRA BAND UV

ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

DECK ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Ιδανικό για την προστασία των πηχακίων από το νερό και τις ακτίνες UV. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βεράντες και για προσόψεις, διασφαλίζει την προστασία και την αντοχή των πηχακίων από ξύλο.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Το ενισχυμένο υποστήριγμα από αλουμίνιο και η σύνθεση βουτυλίου επιτρέπουν άριστη αντοχή ακόμη και σε συνθήκες θερμικής καταπόνησης και συνεχούς έκθεσης στις ακτίνες UV.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 **υποστήριγμα:** UV σταθερή μεμβράνη ενισχυμένου αλουμινίου χρώματος ανθρακί
- 2 **κόλλα:** γκρι συγκολλητική ένωση βουτυλίου
- 3 **διαχωριστική στρώση:** μεμβράνη από PE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	8 mm	31 mil
Αρχικό Tack +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	ASTM D1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Κατακόρυφη κύλιση	ISO 7390	0 mm	-
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN·s/g
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Αντίσταση στις ακτίνες UV	-	μόνιμο	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾ Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



TERRAUV75



TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ

Μαλακή και εύκολη στην εργασία ταινία. Το μείγμα κλείνει τα ανοίγματα παραμένοντας απόλυτα αδι-
απερατό στο νερό, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό
επίσης για τη σφράγιση κάτω από τη δοκό.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Χάρη στην ενισχυμένη μεμβράνη αλουμινίου έχει
απίστευτες μηχανικές ιδιότητες και είναι ανθεκτι-
κό στα σχισίματα.