

PRIMER SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ


ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ

Χάρη στην εφαρμογή μέσω σπρέι και το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, δεν χρειάζεται βούρτσες ή άλλα εργαλεία για τη τοποθέτηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Σε απόσταση περίπου 30-50 cm από την επιφάνεια επιτυγχάνεται περιοχή συγκόλλησης περ. 6 cm.

Ιδανικό για εφαρμογή με ταινίες Rothoblaas.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Συνθεση	μείγμα θερμοπλαστικής κόλλας και διαλύτη	-
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 20 °C/50% RH	1-2 λεπτά	-
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, περιβάλλον και υποστήριγμα)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την ξήρανση	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	A+	-
Θερμοκρασία μεταφοράς	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος και ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Επιτρέπει την ομαλοποίηση ακόμη και των πιο τραχέων και ινωδών επιφανειών για την εφαρμογή ταινιών ή σφραγιστικών.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για πιο ακριβή εφαρμογή και κατάλληλο για κάθε περίπτωση. Απλά περιστρέψτε το ακροφύσιο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την περιοχή ψεκασμού.