


TRASPIR DOUBLE NET 270

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ



EN 13859-1



ΔΙΠΛΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Χάρη στη σύνθεσή της, η μεμβράνη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα σε μηχανικές καταπονήσεις από βίδες και καρφιά.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ

Ανάγλυφη επιφάνεια για εξαιρετική αντοχή σε ολίσθηση χάρη στη διπλή επικάλυψη πολυπροπυλενίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το υψηλό βάρος παρέχει καλή στεγάνωση ακόμη και κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 2 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PP
- 3 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνέουσα μεμβράνη από PP
- 4 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PP
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	ταινία	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	-	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η έκδοση TT προσφέρει μια γρήγορη τοποθέτηση χάρη στην ενσωματωμένη διπλή ταινία.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Παρόλο που είναι πολύ παχιά και ανθεκτική, η μεμβράνη έχει μια σύνθεση που εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία στην επεξεργασία, χωρίς τον κίνδυνο φθοράς του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1	-
Μετά την τεχνητή γήρανση:			
- στεγανότητα στο νερό	EN 1297/EN 1928	κατηγορία W1	-
- αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
- επιμήκυνση	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Σταθερότητα UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 μήνες)	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 260 kg/m ³	περ. 16 lbm/ft ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 35	περ. 0.175 MNs/g
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
VOC	-	μη σημαντική	-
Στήλη νερού	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Τα δεδομένα των δοκιμών γήρανσης στο εργαστήριο δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απρόβλεπτες αιτίες υποβάθμισης του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη τις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, συνιστάται να περιορίσετε προληπτικά την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στο εργοτάξιο στις 4 εβδομάδες το μέγιστο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SPEEDY BAND
σελ. 76




BLACK BAND
σελ. 144



ROLLER
σελ. 393



NAIL PLASTER
σελ. 134



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το πλέγμα διπλής ενίσχυσης εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια ακόμη και κατά τις φάσεις κατασκευής και σε περίπτωση υψηλών μηχανικών καταπονήσεων.