

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 2 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 3 οπλισμός: ύφασμα από PL
- 4 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP

AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B4119 E-do nsk	D ZVDH USB-A UD8-A	CH SIA 232 VWA-90mm UD(g)	F DTU 31.2 ETSD TR2	I UNI 11564 P SR2 A
---	------------------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

BITUMEN
BASED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-1	400 g/m ²	1.31 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	22 m	0.16 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	200/200 N	45/45 lbf
Αδιαπερατότητα στο νερό (2 kPa)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-45/100 °C	-49/212 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	120 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 600 kg/m ³	περ. 37 lbm/ft ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 36000	περ. 110 MNs/g
Σταθερότητα UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 μήνες)	-
Μετά την τεχνητή γήρανση:			
- αδιαπερατότητα στο νερό (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	σύμφωνο	-
- αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	450/350 N/50 mm	51/40 lbf/in
- επιμήκυνση	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	-
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾ Τα δεδομένα των δοκιμών γήρανσης στο εργαστήριο δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απρόβλεπτες αιτίες υποβάθμισης του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη τις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, συνιστάται να περιορίσετε προληπτικά την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στο εργοτάξιο στις 3 εβδομάδες το μέγιστο.

Η μεταφορά και η αποθήκευση πρέπει να πραγματοποιούνται με τους κυλίνδρους σε όρθια θέση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο χώρο έως την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 03 02.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	ταινία	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYT400	BYTUM 400	-	1	50	50	3.3	164	538	20