

LEVEL BAND



PODKLADNÍ PÁS PROTI VLHKOSTI

VODĚODOLNOST

Účinně odolává vzlinající vlhkosti, čímž zároveň zajišťuje dobrou odolnost proti vodě, vzduchu a větru.

VÍCEÚČELOVOST

K dispozici ve třech verzích: ideální jako vložka, tak i k utěsnění svislých spojů stěna-stěna.



TECHNICKÉ PARAMETRY




Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600\%$	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Odolnost proti nárazu	EN 12691	> 500 mm	-
Nepropustnost pro vodu po umělém stárnutí	EN 1296 - EN 1931	vyhovující	-
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost vůči vodní páře za výskytu zásad	EN 1847 - EN 1931	vyhovující	-
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



PŘIZPŮSOBITELNÝ

Měkký a elastický polyetylenový profil umožňuje pokládku i v případě složitých tvarů a úhlů.

CENA - VÝKON

Díky volbě materiálů a optimalizaci produkce bylo vyvinuto řešení, které poskytuje dobrý poměr cena - výkon.