

FLUID MEMBRANE

TĚSNICÍ SYNTETICKÁ MEMBRÁNA APLIKOVATELNÁ ŠTĚTCEM NEBO NÁSTŘIKEM

CE
EN 1504-2
EN 14891



ELASTIC



DAMP
PROOF

PRUŽNÝ

Směs na bázi syntetických pryskyřic je elastická a odolná vůči případným pohybům utěsněných šěrbin.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Lze ji nanést válečkem, štětcem nebo nástřikem, přičemž pro zesílení lze vložit vyztužovací syntetickou tkaninu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Klasifikace	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
Hustota	ISO 2811-1	1,45 kg/L	12.10 lb/gal
Suchý zůstatek (130 °C)	ISO 3251	65 %	-
Doba povrchového sítkování při 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	4 h	-
Doba potřebná k zaschnutí při 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	24 h	-
Teplota aplikace (produkt, okolí a podklad)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Teplotní odolnost	-	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Brookfield viskozita	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	-
Výtěžnost materiálu ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	-	> 1,5 kg/m ²	-
Přilnavost k betonu přímým tahem	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Nepropustnost pro vodu	EN 14891	vyhovující	-
Propustnost vůči kapalně vodě (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Přenos vodní páry (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Propustnost vůči oxidu uhličitému (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
Skladovací teplota ⁽⁵⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC	Směr 2004/42/ES	2,25 % - 32,65 g/L	-

⁽¹⁾Zásady. Ochrana proti rizikům proniknutí (H,I,C); kontrola vlhkosti (H,C); zvýšení odolnosti omezením obsahu vlhkosti (H,C). Typy: H: hydrofobní impregnace; I: impregnace; C: povlak.

⁽²⁾Výrobek nepropouští vodu určený ke kapalně aplikaci rozptýlením se zvýšenou schopností přemostění trhlin při -5 °C s rozměrem > 0,75 mm.

⁽³⁾Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na tloušťce použitého výrobku a konkrétních podmínkách na staveništi (teplota, vlhkost, savost podkladu, větrání).

⁽⁴⁾Aplikace by měla zahrnovat alespoň dvě/tři vrstvy. Průměrná spotřeba se může lišit v závislosti na povaze a stupni pórovitosti podkladu a požadované tloušťce.

⁽⁵⁾Skladujte na suchém a krytém místě. Zkontrolujte datum výroby uvedené na obalu. Citlivý na mráz.

⁽⁶⁾Na plochách větších než 10 m² naneste REINFORCEMENT na první čerstvou vrstvu. Pokud je povrch podkladu porézní, doporučujeme nanést první vrstvu zředěnou až 20 % vody. Před nanášením druhé vrstvy počkejte, až první vrstva zcela zaschne.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 16.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [kg]	objem [lb]	barva		
FLUIDMEM	10	22	šedá	1	24

OBLASTI POUŽITÍ



PUMP SPRAY

ELEKTRICKÝ ROZSTŘIKOVAČ AIRLESS

- Rychlost a účinnost
- Průhledný sací systém

KÓD	verze	ks.
PUMPSPRAY240	240 V kabel	1

Viz výrobek na straně 390.



BEZPEČNOST

Odolný proti hromadění vody na povrchu. Použitelný na střechy bez sklonu. Vhodný také na průmyslové plochy či prostory a do přímořských oblastí. Netoxický výrobek bez zápachu. Neobsahuje rozpouštědla.

PŘILNAVOST

Díky svému složení se výrobek vyznačuje dokonalou přilnavostí, je vhodný do složitých konstrukčních detailů a zakryje mikrošterbiny.