

# MULTI BAND

## SPECIÁLNÍ OMÍTATELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

### VYSOKÁ PŘILNAVOST

Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

### OMÍTATELNÁ

Technická tkanina, která je ideální pro následné omítání, umožňuje zakrytí pásy obkladem a omítkou.

0

DIN 4108-7



CAN BE  
PLASTERED



HIGH  
STABILITY

## SLOŽENÍ

- 1 podklad: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: silikonový papír



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                                                 | norma        | hodnota       | USC units     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Tloušťka                                                                   | -            | 0,6 mm        | 24 mil        |
| Pevnost v tahu                                                             | EN ISO 29864 | 44,0 N/10 mm  | 25.1 lbf/in   |
| Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min                                     | EN 29862     | 5,0 N/10 mm   | 2.9 lbf/in    |
| Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min                                    | EN 29862     | 9,0 N/10 mm   | 5.1 lbf/in    |
| Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách <sup>(1)</sup>     | EN 12316-2   | 15,0 N/50 mm  | 1.7 lbf/in    |
| Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách <sup>(1)</sup> | EN 12317-2   | 150,0 N/50 mm | 17.1 lbf/in   |
| Přenos vodní páry (Sd)                                                     | EN 1931      | < 1 m         | > 3.5 US Perm |
| Teplota aplikace <sup>(3)</sup>                                            | -            | > -10 °C      | > +14 °F      |
| Teplotní odolnost                                                          | -            | -40/+100 °C   | -40/+212 °F   |
| Skladovací teplota <sup>(3)</sup>                                          | -            | +5/+25 °C     | +41/+77 °F    |
| S rozpouštědly                                                             | -            | ne            | -             |

<sup>(1)</sup>Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

<sup>(4)</sup>Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

## KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD     | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|---------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----|
| MULTI60 | 60            | 60        | 25       | 2.4           | 2.4       | 82        | 10 |

## OBLASTI POUŽITÍ



## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER SPRAY  
str. 112



PLASTER BAND IN  
str. 90



PLASTER BAND OUT  
str. 90



PLASTER BAND LITE  
str. 98



### UNIVERZÁLNÍ

Vynikající pro utěsnění překryvů fólií zvenku a zevnitř. Díky černému podkladu z netkané textilie není za nesouvislým obložním vidět.

### BEZPEČNÝ

Díky svému speciálnímu složení zabraňuje nekontrolovanému průchodu vzduchu a zajišťuje dokonalé utěsnění proti vzduchu a větru za všech okolností.