

SCHWELLEN- UND WANDDICHTUNG

UNDURCHLÄSSIG

Schützt wirksam gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und bietet gleichzeitig eine gute Wasser-, Luft- und Winddichtheit.

VIELSEITIG

Erhältlich in drei Versionen: ideal als auch zur Abdichtung von vertikalen Wand-Wand-Verbindungen.



TECHNISCHE DATEN




Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Dehnung MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	-
Nagelreißfestigkeit MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	> 500 mm	-
Wasserundurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	EN 1296 - EN 1931	konform	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Wasserdampfundurchlässigkeit bei Vorhandensein von Alkalien	EN 1847 - EN 1931	konform	-
Kaltbiegeverhalten	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



ANPASSUNGSFÄHIG

Das weiche und elastische Profil aus Polyethylen ermöglicht das Verlegen auch bei komplexen Formen und Ecken.

PREIS-LEISTUNG

Dank der Auswahl der Materialien und der Optimierung in der Produktion wird eine Lösung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.