

# CONNECT BAND

## BANDE D'ARASE POUR SUPPORTS IRRÉGULIERS

### DOUBLE PROTECTION

Évite la remontée capillaire de l'humidité dans le bois et assure une excellente imperméabilité à l'air.

### ADAPTABLE

Les profils adhésifs en mousse PU permettent de compenser les éventuelles irrégularités des sous-couches.



## DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                                | norme      | valeur                                                  | USC units        |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Transmission de la vapeur d'eau (Sd)                     | EN 13984   | 55 m                                                    | 0 064 US Perm    |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur ( $\mu$ ) | EN 1931    | env. 79000                                              | -                |
| Résistance à la traction                                 | DIN 53504  | $\geq 6,5$ MPa                                          | -                |
| Allongement                                              | DIN 53504  | $\geq 300$ %                                            | -                |
| Résistance à la déchirure                                | DIN 53504  | $\geq 25$ kN/m <sup>2</sup>                             | 1713.04 lbf/ft   |
| Imperméabilité à l'eau (24h)                             | EN 1928    | conforme                                                | -                |
| Réaction au feu                                          | EN 13501-1 | classe E                                                | -                |
| Résistance aux températures                              | -          | -30/+100 °C                                             | -22/+212 °F      |
| Température d'application                                | -          | +5/+35 °C                                               | +41/+95 °F       |
| Température de stockage <sup>(1)</sup>                   | -          | +1/+25 °C                                               | +33.8/+77 °F     |
| Résistance aux rayons UV et à l'ozone                    | -          | permanente                                              | -                |
| Étanchéité à l'air                                       | EN 12114   | $\alpha < 0,1$ m <sup>3</sup> /(h·m·(daPa) <sup>n</sup> | -                |
| Conductivité thermique ( $\lambda$ )                     | -          | 0,04 W/m·K                                              | 0.02 BTU/h·ft·°F |
| Classification VOC française                             | ISO 16000  | A+                                                      | -                |
| Émissions VOC                                            | EN 16516   | très faibles                                            | -                |
| Présence de solvants                                     | -          | non                                                     | -                |

<sup>(1)</sup> Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| CONNECT100 | 100       | 0,8       | 25       | 3.9       | 32         | 82        | 1 |
| CONNECT250 | 250       | 0,8       | 25       | 9.8       | 32         | 82        | 1 |



### VASTE GAMME

Disponible en deux versions, utilisable avec des parois d'épaisseurs différentes.

### ÉTANCHÉITÉ DURABLE

Extrêmement thermostable et flexible même à basse température. Compatible avec le bitume et les principaux matériaux de construction.