

# LEVEL BAND



## BANDE D'ARASE POUR SUPPORTS IRRÉGULIERS

### IMPERMÉABLE

Résiste efficacement à l'humidité de remontée capillaire, et offre simultanément une bonne étanchéité à l'eau, à l'air et au vent.

### POLYVALENT

Disponible en trois versions : idéal comme bande d'arase ou pour le scellement de joints verticaux cloison - cloison.



## DONNÉES TECHNIQUES




| Propriété                                              | norme             | valeur                                | USC units                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Résistance à la traction MD/CD                         | EN 12311-2        | $\geq 20/\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>   | $\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil <sup>2</sup>   |
| Allongement MD/CD                                      | EN 12311-2        | $\geq 550/\geq 600$ %                 | -                                          |
| Résistance à la déchirure au clouage MD/CD             | EN 12310-1        | $\geq 120/\geq 120$ N/mm <sup>2</sup> | $\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs                                   | EN 12691          | > 500 mm                              | -                                          |
| Imperméabilité à l'eau après vieillissement artificiel | EN 1296 - EN 1931 | conforme                              | -                                          |
| Imperméabilité à l'eau                                 | EN 1928           | conforme                              | -                                          |
| Résistance à la vapeur d'eau en présence d'alcalis     | EN 1847 - EN 1931 | conforme                              | -                                          |
| Flexibilité à basse température                        | EN 495-5          | -30 °C                                | -22 °F                                     |
| Résistance aux températures                            | -                 | -40/+90 °C                            | -40/+194 °F                                |
| Température de stockage <sup>(1)</sup>                 | -                 | +10/+25 °C                            | +50/+77 °F                                 |

<sup>(1)</sup> Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| 1 LEVEL085 | 85        | 0,17      | 25       | 3.4       | 7          | 82        | 2 |
| 2 LEVEL125 | 125       | 0,17      | 25       | 4.9       | 7          | 82        | 2 |
| 3 LEVEL350 | 350       | 0,17      | 25       | 13.8      | 7          | 82        | 2 |



### ADAPTABLE

Le profilé en polyéthylène, souple et élastique, permet d'être posé même en présence de formes et d'angles complexes.

### RAPPORT COÛTS - PERFORMANCES

Le choix des matériaux et l'optimisation de la production, permet d'obtenir une solution qui offre un bon équilibre entre performances et coûts.