


# TERMI FLOOR



## MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FONDATIONS AVEC PROTECTION CONTRE LES TERMITES

### COMPOSITION

- ① couche simple : film en PE à basse densité



### DONNÉES TECHNIQUES


| Propriété                                  | norme                | valeur                                        | USC units                           |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Masse par unité de surface                 | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Épaisseur                                  | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| Résistance à la traction MD/CD             | EN 12311-1           | 10/10 N/10 mm                                 | 5.7/5.7 lbf/in                      |
| Allongement MD/CD                          | EN 12311-1           | 200/50 %                                      | -                                   |
| Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1           | 40/40 N                                       | 9/9 lbf                             |
| Résistance à la charge statique            | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| Résistance aux chocs                       | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| Imperméabilité à l'eau                     | EN 1928              | conforme                                      | -                                   |
| Imperméabilité à l'eau :                   |                      |                                               |                                     |
| - en présence d'alcalis                    | EN 1847/EN 1928      | conforme                                      | -                                   |
| - après vieillissement artificiel          | EN 1296/EN 1928      | conforme                                      | -                                   |
| Réaction au feu                            | EN 13501-1           | classe F                                      | -                                   |
| Résistance aux températures                | -                    | -40/80 °C                                     | -40/176 °F                          |
| Étanchéité à l'air                         | EN 12114             | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Conductivité thermique (λ)                 | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| Chaleur spécifique                         | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Densité                                    | -                    | env. 1000 kg/m <sup>3</sup>                   | env. 62 lbm/ft <sup>3</sup>         |
| Action anti-termites                       | FCBA (401/10/222F/d) | > 20 ans                                      | -                                   |

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 04.

### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | roll<br>[m] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|----------|-------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5  | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 48 |

## CONSEILS DE POSE



**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** ROTHOBLAAS TAPE

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER