

# BYTUM SPRAY

## SOLUTION ÉTANCHE BITUMINEUSE EN SPRAY



DAMP  
PROOF



SPRAY



READY  
TO USE



BITUMEN  
BASED

### PROTECTION DURABLE

Le produit reste flexible et scelle les fissures et les éléments, en bloquant les infiltrations d'eau et de poussière.

### RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

La formule bitumineuse spéciale modifiée avec des élastomères garantit un produit qui, après séchage, résiste à la fois aux intempéries et à la corrosion saline.



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                                                      | valeur           | USC units             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Temps nécessaire pour le séchage 23 °C / 50 % RH <sup>(1)</sup>                | 1 - 2 h          | -                     |
| Résistance aux températures après séchage                                      | -10/+60 °C       | +14/+140 °F           |
| Rendement <sup>(1)</sup>                                                       | 4 m <sup>2</sup> | 43.06 ft <sup>2</sup> |
| Température d'application (cartouche, support et environnement) <sup>(2)</sup> | +5/+35 °C        | +41/+95 °F            |
| Température de transport                                                       | +5/+35 °C        | +41/+95 °F            |
| Température de stockage <sup>(3)</sup>                                         | +5/+30 °C        | +41/+86 °F            |
| VOC                                                                            | 46 %/460 g/l     | -                     |

<sup>(1)</sup>Valeur moyenne qui varie en fonction de l'épaisseur de la couche souhaitée.

<sup>(2)</sup>Une fois l'application terminée, retourner la bombe et pulvériser pendant 1 à 2 secondes de manière à ce que la buse reste propre.

<sup>(3)</sup>Stocker le produit dans un lieu sec et abrité, loin des sources de chaleur, des flammes nues ou d'autres sources d'ignition. Contrôler la date de production indiquée sur l'emballage.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 16 05 04.  
Aérosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

## ■ CODES ET DIMENSIONS

| CODE | contenu<br>[mL] | contenu<br>[US fl oz] | couleur |    |
|------|-----------------|-----------------------|---------|----|
| BYTS | 500             | 16.90                 | noir    | 12 |



### UNIVERSEL

Adapté sur tout type de support, il adhère à tout type de forme y compris les toitures, gouttières, terrasses, lucarnes, tuyaux d'évacuation en PVC ou en métal.

### POSE RAPIDE

Le produit est fourni dans une bombe aérosol refermable très pratique et prête à l'emploi, applicable sans outils supplémentaires.

## ■ CONSEILS DE POSE

### SCELLEMENT DE FISSURES ET CROISEMENTS



1 BYTUM REINFORCEMENT

### IMPERMÉABILISATION DE SYSTÈMES DE FIXATION

