

BLACK BAND

RUBAN BUTYLIQUE MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL



EXTRAORDINAIRE

Universel et extensible jusqu'à 300 %, il scelle efficacement toutes les fissures sur les matériaux de construction les plus courants.

PRATIQUE

Idéal pour des scellements faciles sur des nœuds complexes et des surfaces très irrégulières ; auto-soudant même à basse température.

COMPOSITION

- ① support : film en PE à haute densité
- ② colle : composé butylique adhésif noir
- ③ couche de séparation : film en PP à rejet facilité



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	USC units
Tack initial +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Force d'adhérence sur acier à 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Allongement MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Imperméabilité à l'eau	-	conforme	-
Température d'application ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Résistance aux températures	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Température de stockage ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Présence de solvants	-	non	-
Classification VOC française	ISO 16000	A+	-
Exposition aux agents atmosphériques	-	4 semaines	-

⁽¹⁾ Sur support sec et à température > 0 °C. Il est nécessaire de garantir l'absence de condensation ou de gel sur la surface.

⁽²⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité pendant un maximum de 12 mois. Il est recommandé de conserver le produit à température ambiante jusqu'à l'application, car il est sensible aux changements thermiques. Nous suggérons de l'appliquer aux heures les plus fraîches en été et aux heures les plus chaudes en hiver, éventuellement à l'aide d'un pistolet à air chaud.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

■ CONSEILS DE POSE

SCELLEMENT PASSAGE INSTALLATIONS



SCELLEMENT ASSEMBLAGE DANS LE NOEUD DE FIXATION AU SOL



FINGERLIFT ET LINER PRÉDÉCOUPÉ

Grâce au film à rejet facilité, la pose est rapide. La version en 80 mm dispose du liner prédécoupé pour faciliter la pose dans les coins ou les points complexes.

MÉLANGE BUTYLIQUE SPÉCIAL

La formulation du produit en butyle assure une excellente durabilité même s'il est soumis à des contraintes thermiques et le rend approprié pour une pose même à basses températures.