

SHINGLE

TEJA BITUMINOSA (CANADIENSE)



MARCADO CE




Capa final impermeable de cubierta con marcado CE según ETA.
Resiste a la intemperie y aísla acústicamente contra la lluvia batiente.

ESTABILIDAD A LOS RAYOS UV PERMANENTE

Resistencia ilimitada a los rayos UV gracias a la capa superior de gravilla basáltica.

AUTOSELLANTES

Práctico de instalar gracias a los puntos termoadhesivos preinstalados que garantizan el sellado durante la colocación.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	color	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	rojo	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	marrón	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	verde	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	negro	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	rojo	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	marrón	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	verde	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	negro	2,0	39	66,0	17

B ancho de la teja
L altura de la teja
A/co. área cubierta por las tejas por caja
A/b área cubierta por las tejas por palé

co./b cajas por palé
R rectangular
B biber



TRANSPORTE

Fácil de transportar gracias a las dimensiones reducidas del paquete (80 cm x 34 cm) y a su poco peso (unos 20 kg).

BYTUM 400



Ideal en combinación con una protección bituminosa para bajo teja (BYTUM 400) con el fin de obtener una impermeabilización eficaz también en cubiertas con poca pendiente.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	USC units
Gramaje (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Gramaje (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Espesor	-	3 mm	118 mil
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Alargamiento MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	-
Resistencia a desgarrar por clavo MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Estanquidad al agua	ETA-17/0510	conforme	-
Resistencia a la temperatura		-20/80 °C	-4/176 °F
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	
Comportamiento al fuego externo	EN 13501-5	clase BROOF (t1)	
Después de envejecimiento artificial:			
- resistencia a la tracción MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- resistencia a desgarrar por clavo MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- deslizamiento en caliente	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- adherencia a la gravilla	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Hidroabsorción	EN 544	< 2 %	
Estabilidad a los rayos UV	-	permanente	-

Se recomienda conservar el producto a temperatura ambiente hasta que se aplique, ya que es sensible a los cambios de temperatura. Se sugiere aplicarlo durante las horas más frescas en verano y las horas más calurosas en invierno, posiblemente con una pistola de aire caliente.

GEOMETRÍA




PRODUCTOS RELACIONADOS

SHINGLE STICK

CÓDIGOS	contenido	unid.
00057008	310 ml	12

Rendimiento de 1 cartucho equivalente a unos 3 metros lineales para trabajos de chapa.

Propiedad	valor	USC units
Temperatura de aplicación	+0/+ 40 °C	+32/+104 °F
Resistencia a la temperatura	-20/+ 80 °C	-4/+176 °F
Temperatura de almacenamiento	+5/+ 25 °C	+41/+77 °F



PÉRGOLAS Y PORCHES

Solución ideal para realizar cubiertas de estructuras de pequeñas dimensiones, como cobertizos, pérgolas o porches.