

# MULTI BAND

## FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

### ELEVADA ADERÊNCIA

A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies, mesmo a baixas temperaturas.

### ESTUCÁVEL

Tecido técnico perfeito para ser posteriormente rebocado, permitindo um excelente resultado estético graças à possibilidade de ocultar a fita atrás do revestimento e do reboco.

0

DIN 4108-7



CAN BE  
PLASTERED



HIGH  
STABILITY

## COMPOSIÇÃO

- 1 suporte: membrana transpirante de PP com duas camadas
- 2 adesivo: dispersão acrílica sem solventes
- 3 camada de separação: papel siliconado



## DADOS TÉCNICOS

| Propriedades                                                                        | normativa    | valores       | USC units     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Espessura                                                                           | -            | 0,6 mm        | 24 mil        |
| Resistência à tração                                                                | EN ISO 29864 | 44,0 N/10 mm  | 25.1 lbf/in   |
| Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos                                     | EN 29862     | 5,0 N/10 mm   | 2.9 lbf/in    |
| Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos                                    | EN 29862     | 9,0 N/10 mm   | 5.1 lbf/in    |
| Força de aderência (média) em membrana de PP após 24 horas <sup>(1)</sup>           | EN 12316-2   | 15,0 N/50 mm  | 1.7 lbf/in    |
| Força de aderência ao corte da junta na membrana de PP após 24 horas <sup>(1)</sup> | EN 12317-2   | 150,0 N/50 mm | 17.1 lbf/in   |
| Transmissão do vapor de água (Sd)                                                   | EN 1931      | < 1 m         | > 3.5 US Perm |
| Temperatura de aplicação <sup>(3)</sup>                                             | -            | > -10 °C      | > +14 °F      |
| Resistência à temperatura                                                           | -            | -40/+100 °C   | -40/+212 °F   |
| Temperatura de armazenagem <sup>(3)</sup>                                           | -            | +5/+25 °C     | 41 / +77 °F   |
| Presença de solventes                                                               | -            | não           | -             |

<sup>(1)</sup>Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Sobre um suporte seco e a uma temperatura > 0 °C. É necessário garantir que não haja condensação ou geada na superfície.

<sup>(4)</sup>Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO  | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|---------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----|
| MULTI60 | 60            | 60        | 25       | 2.4           | 2.4       | 82        | 10 |

## CAMPOS DE APLICAÇÃO



## PRODUTOS RELACIONADOS



PRIMER SPRAY  
pág. 112



PLASTER BAND IN  
pág. 90



PLASTER BAND OUT  
pág. 90



PLASTER BAND LITE  
pág. 98



### UNIVERSAL

Excelente para selar a sobreposição de membranas tanto no interior como no exterior. Graças ao suporte de tecido não tecido preto, não é perceptível por trás de revestimentos descontínuos.

### SEGURO

Graças à composição especial, impede a passagem descontrolada do ar, garantindo sempre uma perfeita estanquidade ao ar e ao vento.