

LEVEL BAND



BARIERA USZCZELNIAJĄCA DO FUNDAMENTÓW

NIEPRZEMAKALNOŚĆ

Skuteczna odporność na podciąganie kapilarne z jednoczesnym zapewnieniem dobrej wodoszczelności, hermetyczności i wiatroszczelności.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Dostępna w trzech wersjach. Idealna jako bariera uszczelniająca i uszczelnienie spoin pionowych ściana-ściana.



DANE TECHNICZNE




Właściwości	norma	wartość	USC units
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Odporność na uderzenie	EN 12691	> 500 mm	-
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	EN 1296 - EN 1931	spełnia wymagania	-
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na czynniki alkaliczne	EN 1847 - EN 1931	spełnia wymagania	-
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostygniętym miejscu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Miękki i elastyczny profil polietylenowy pozwala na montaż nawet w obecności złożonych kształtów i kątów.

KOSZT-WYDAJNOŚĆ

Dzięki odpowiednio dobranym materiałom i optymalizacji produkcji uzyskuje się rozwiązanie, które zapewnia dobrą równowagę między wydajnością a kosztami.