

TERMI FLOOR



MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA DO FUNDAMENTÓW Z OCHRONĄ PRZED TERMITAMI

SKŁAD

- 1 warstwa pojedyncza: folia PE o niskiej gęstości



DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grubość	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	200/50 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Odporność na obciążenie statyczne	-	5 N	1.12 lbf
Odporność na uderzenie	EN 12691	200 mm	7.87 in
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Wodoszczelność:			
- w obecności czynników alkalicznych	EN 1847/EN 1928	spełnia wymagania	-
- po sztucznym starzeniu	EN 1296/EN 1928	spełnia wymagania	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa F	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Przewodność cieplna (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ciepło właściwe	-	1800 J/(kg·K)	-
Gęstość	-	ok. 1000 kg/m ³	ok. 62 lbm/ft ³
Zabezpieczenie przed termitami	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 lat	-

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 04.

KODY I WYMIARY

KOD	taśma [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER