

PRIMER

UNIWERSALNE PODŁOŻE DLA AKRYLOWYCH TAŚM KLEJĄCYCH



NIEWIDOCZNOŚĆ

Dzięki mieszance z dyspersją akrylową bez rozpuszczalników jest przezroczysta.

PRAKTYCZNOŚĆ

Gotowy do użycia, kompensuje nierówności szorstkich powierzchni i gwarantuje szybkie wysychanie.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Skład	dyspersja akrylowa bezz rozpuszczalnikowa	-
Gęstość	ok. 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Lepkość	ok. 1700 mPa·s	-
Czas niezbędny do wyschnięcia 20 °C/50% RH	ok. 15 min	-
Temperatura nakładania (kartusz, otoczenie i podłoże)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Odporność na temperaturę po wyschnięciu	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (procedura testowa GEV)	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	A+	-
Temperatura transportu	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾ Produkt przechowywać w suchym miejscu, sprawdzając datę produkcji podaną na kartuszu.

🗑️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Zawiera CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Może powodować reakcję alergiczną; EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	wydajność [mL/m ²]	zawartość [US fl oz]	wydajność [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



OPAKOWANIE

Nowe opakowanie pozwala na natychmiastowy montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

ZAMYKANIE

Zakrętka hermetycznie zamyka opakowanie, zapewniając dłuższą żywotność produktu i zapobiegając przypadkowemu rozlaniu podczas transportu.