

BYTUM 1500

EKRAN BITUMICZNY POD DACHÓWKI CERAMICZNE

CE
EN 13859-1
EN 13707

SKŁAD

- 1 warstwa górna: włóknina z PP
- 2 związek: mieszanka bitumiczna
- 3 splot: tkanina z PL
- 4 związek: mieszanka bitumiczna
- 5 warstwa dolna: włóknina z PP



BITUMEN
BASED

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura	EN 1849-1	1500 g/m ²	4.92 oz/ft ²
Grubość	EN 1849-2	1,3 mm	51 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	120 m	0.029 US Perm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	40/40 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	150/200 N	34/45 lbf
Wodoszczelność (60 kPa)	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-20/100 °C	-4/212 °F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Przewodność cieplna (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Ciepło właściwe	-	175 J/(kg·K)	-
Gęstość	-	ok. 1300 kg/m ³	ok. 81 lbm/ft ³
Współczynnik oporu pary (μ)	EN 13707	ok. 20000	ok. 600 MNs/g
Stabilność UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 miesiące)	-
Po sztucznym starzeniu:			
- wodoszczelność (60 kPa)	EN 1296/EN 1928	spełnia wymagania	-
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 1297/EN 12311-1	400/300 N/50 mm	46/34 lbf/in
- rozciąganie	EN 1297/EN 12311-1	35/35 %	-
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+ 40 °C	+41/104 °F

⁽¹⁾Dane z testów starzenia w laboratorium nie mogą odtworzyć nieprzewidywalności degradacji produktu ani naprężeń, którym będzie on poddawany podczas okresu użytkowania. Aby zapewnić integralność membrany, zaleca się ograniczenie czasu ekspozycji na warunki atmosferyczne w fazie budowy do maksymalnie 3 tygodni.

⁽²⁾Transport i przechowywanie rolek powinny odbywać się w pozycji pionowej. Produkt należy przechowywać do momentu zastosowania w suchym, zadaszonym miejscu, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 03 02.

KODY I WYMIARY

KOD	opis	tape	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
BYT1500	BYTUM 1500	-	1	25	25	3.3	82	270	30
BYTTTT1500	BYTUM 1500 TT	TT	1	25	25	3.3	82	270	30