

FIRE SEALING ACRYLIC

NAGY TŰZÁLLÓSÁGÚ AKRIL TÖMÍTŐANYAG



FESTHETŐ

A tömítőanyag festhető a legelterjedtebb vízalapú festékekkel és lakkokkal.

TŰZVÉDELMI BIZTONSÁG

EI 240-ig terjedő tűzvédelmi előírásoknak megfelelő alkalmazásokban használható. A kiválasztott ásványi töltőanyagok jelenléte a keverékben garantálja a magas tűzállóságot.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Összetétel	-	akril polimer alapú vizes diszperzióban	-
Osztályozás	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Sűrűség	UNI 8490/2	1,7 g/mL	14.2 lb/gal
Kiadósság 10x10 mm-es illesztés kialakításához	-	5,5 m	18 ft
Térhálósodási idő 23 °C	-	kb. 30 min	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C/50% RH	-	kb. 10 nap	-
Keménység Shore A	EN ISO 868	kb. 10	-
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Működési hőmérséklet	-	-25/+85 °C	-13/+185 °F
Szakadási nyúlás	DIN 53504	700%	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	B-s1,d0 osztály	-
Tűzállósági osztály betonon ^(*)	EN 13501-2	EI 240	-
Tűzállósági osztály egyszerű CLT csatlakozáson (100 mm), csukló 5 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F

⁽¹⁾Nem szerkezeti felhasználásra szánt hézag-tömítő anyag homlokzati elemekhez, beltéri alkalmazásra.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja. Ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási időpontot.

^(*)Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető. EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciót válthat ki.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	szín	változat	
FIREACR550	550	18.60	fehér	puha patron	20


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



✓ TŰZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített külőféle CLT illesztések tűzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TŰZGÁTLÁS (E)	Pamut betét	> 106 perc	
	Tartós láng		
TŰZSZIGETELÉS (E)	Idő	> 106 perc	




■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLY SOFT
old. 398



FIRE FOAM
old. 128



FIRE STRIPE GRAPHITE
old. 138



SOKOLDALÚ

Jól megmunkálható, nedves felületekre tapad, nem folyik és könnyen simítható.

EMICODE EC1 PLUS

Illékony szerves vegyületek rendkívül alacsony kibocsátására tanúsítva a GEV szervezet által.