

WINDOW BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA DO STOLARKI OKIENNEJ

POTRÓJNA OCHRONA

Uszczelnia złącza drzwi i okien, zapewniając hermetyczność i odporność na ulewny deszcz przy jednoczesnym zachowaniu właściwości termo-akustycznych na całej głębokości.

SAMOROZPRĘŻNOŚĆ

Uszczelnia szczeliny, dostosowując się do powierzchni. Zapewnia hermetyczność i wodoodporność, działając jako paroizolacja.

SKŁAD


- 1 elastyczna pianka poliuretanowa z dodatkami
- 2 folia funkcjonalna

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
WINDOW3049	30	4	9	1.2	157	354	46
WINDOW4049	40	4	9	1.6	157	354	46
WINDOW30615	30	6	15	1.2	236	591	46
WINDOW40615	40	6	15	1.6	236	591	46
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	2.2	157	354	54
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	2.9	157	354	54
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	2.2	236	591	38
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	2.9	236	591	38
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	2.2	591	1181	23
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	2.9	591	1181	23

Aby zagwarantować deklarowane parametry, należy zastosować taśmę rozprężną dopasowaną do planowanej szerokości spoiny.

(*)Maksymalna wartość grubości nie pokrywa się z rozprężeniem maksymalnym, ale stanowi wartość graniczną, zapewniającą optymalne właściwości użytkowe produktu (MF1/MF2).



SZYBKI MONTAŻ

Duża oszczędność czasu podczas instalacji: wszystkie trzy poziomy można uszczelnić jednym produktem, bez potrzeby stosowania produktów dodatkowych.

WYDAJNOŚĆ MF1

Spełnia wymagania EnEV i RAL, zapewnia też dobrą izolację termiczną i akustyczną.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Klasyfikacja	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Hermetyczność	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{dPa})^{2/3})$	-
Szczelność na ulewny deszcz	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Odporność na promieniowanie UV i złe warunki pogodowe	DIN 18542	spełnia wymagania klasa MF1	-
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542	spełnia wymagania klasa MF1	-
Zmienny współczynnik oporu pary (μ)	EN ISO 12572	ok. 10/47	-
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102-1	klasa B1	-
Izolacja akustyczna fug $R_{S,w}$ (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 59 (-2; -3) db	-
Przewodność cieplna (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.029 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Odporność na wysoką temperaturę	-	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
EMICODE (procedura testowa GEV)	-	EC1 plus	-

⁽¹⁾Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury.

⁽²⁾Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



CUTTER



KOMPRI CLAMP



SHIM LARGE



ROLLER

MASZYNY I URZĄDZENIA, wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować wygodnie na budowie.
Zapoznaj się z nimi na naszej stronie internetowej lub poproś swojego przedstawiciela o katalog.
www.rothoblaas.pl

