

GROUND BAND

Membrane bitumineuse autocollante

Composite bitumineux enduit sur un film en polyéthylène (PE) à haute densité et couche de séparation




GROUND1000H idéal pour hautes températures avec film de protection blanc

Liner prédécoupé




BASSES TEMPÉRATURES

Pose efficace de -4 °C à +30 °C grâce au mélange bitumineux élasto-plastomère



AUTOSOUDANT ET AUTOCOLLANT

Pose pratique et rapide, ne réclame pas l'emploi de la flamme et réduit ainsi les risques sur le bois



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur	EN 1849-1	1,5 mm
Charge de rupture MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Allongement à la rupture MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Résistance au poinçonnage met A / met B	EN 12691	500 / 1 000 mm
Résistance à la charge statique met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Résistance à la lacération MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Résistance au détachement des joints	EN 12316-1	55 N/50 mm
Résistance à la traction des joints MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Étanchéité à l'eau	EN 1928	> 60 kPa
Résistance à la pression hydrostatique	DIN 52123	> 6 bars (24h)
Absorption de l'eau	ASTM D 570	0,09 %
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	90 000
Température d'application	-	-4 / +30 °C
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C
Réaction au feu	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Adhésivité :		
• Bois sans PRIMER	-	215,9 N
• Bois avec PRIMER	-	313,7 N
• Béton sans PRIMER	-	185,1 N
• Béton avec PRIMER	-	285,3 N
Perméabilité au radon	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Perméabilité au méthane	méthode CSI	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	liner	B [mm]	L [m]	pcs/cond
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1