

CONSTRUCTION SEALING


Joint scellant compressible pour donner des joints réguliers

EPDM expansé à haute stabilité chimique



PRATIQUE

Application possible en chantier ou pendant la préfabrication pour le scellage de joints bois-bois



DURABLE

Le mélange en EPDM confère une stabilité chimique et une durée dans le temps de haut niveau



CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	s [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
CONSTRU46	D63482	3	46	300	1

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Poids spécifique	DIN EN 12311/1	env. 0,48 g/cm ³
Déformation à la compression 22h : +23 °C	EN ISO 815	< 25 %
Déformation à la compression 22h : +40 °C	EN ISO 815	< 35 %
Résistance thermique	-	-35 / +100 °C
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité