

CONSTRUCTION SEALING


Junta sellante comprimible para uniones regulares

EPDM expandido de alta estabilidad química



PRÁCTICO

Posibilidad de aplicación en obra o durante la prefabricación para el sellado de uniones madera-madera



DURADERO

La mezcla de EPDM otorga una alta estabilidad química y durabilidad con el tiempo



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
CONSTRU46	D63482	3	46	300	1

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Peso específico	DIN EN 12311/1	aprox. 0,48 g/cm ³
Deformación por compresión 22h: +23 °C	EN ISO 815	< 25 %
Deformación por compresión 22h: +40 °C	EN ISO 815	< 35 %
Resistencia térmica	-	-35 / +100 °C
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto