

CONSTRUCTION SEALING


Komprimierbare Dichtung

EPDM-Schaum hoher chemischer Beständigkeit



PRAKTISCH

Kann auf der Baustelle oder bei der Fertigteilherstellung für das Abdichten von Holz-Holz-Verbindungen angewendet werden



LANGLEBIG

Die EPDM-Mischung sorgt für eine höhere chemische Beständigkeit und Haltbarkeit



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	s [mm]	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
CONSTRU46	D63482	3	46	300	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Spezifisches Gewicht	DIN EN 12311/1	ca. 0,48 g/cm ³
Druckverformungsrest 22h: +23 °C	EN ISO 815	< 25 %
Druckverformungsrest 22h: +40 °C	EN ISO 815	< 35 %
Temperaturbeständigkeit	-	-35 / +100 °C
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	< 0,02 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern