

VAPOR 150

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén védőrétegekkel



FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R1



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	150 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,5 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	13 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	250 / 200 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	130 / 150 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 250 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	2 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazáras:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 26000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 13°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszótt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP párafékező réteg
- 3 alsó réteg: nemszótt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
V150	D13602	VAPOR 150	-	1,5 x 50	75	30
VTT150	D13604	VAPOR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30

HOL
ALKALMAZHATÓ?



