

VAPOR 150



Folie frână vapori

Peliculă funcțională și straturi de protecție din polipropilenă (PP)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R1



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	150 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,5 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	13 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	250 / 200 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	130 / 150 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform
Coloană de apă	EN 20811	> 250 cm
Stabilitate UV *	EN 13859-1	2 luni
Rezistență termică	-	-20 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Rezistență la vaporii de apă:		
• după învechire artificială	EN 1296	conform
• în prezența substanțelor alcaline	EN 13984	npd
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 300 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 26.000
Pantă de instalare recomandată	-	> 13°
Rezistența îmbinărilor	EN 12317-2	npd
Rezistență la ciocnire	EN 12691	npd
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

COMPOZIȚIE



- 1 strat superior: material nețesut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă frână de vapori din PP
- 3 strat inferior: material nețesut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
V150	D13602	VAPOR 150	-	1,5 x 50	75	30
VTT150	D13604	VAPOR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30

UNDE SE
APLICĂ?



