

VAPOR 150



Ekran hamujący przenikanie pary

Folia funkcjonalna i warstwy ochronne z polipropylenu (PP)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R1



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,5 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	13 m
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	250 / 200 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	35 / 40 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	130 / 150 N
Odporność na przesłanianie	EN 1928	zgodny
Słup wody	EN 20811	> 250 cm
Stabilność UV *	EN 13859-1	2 miesiące
Odporność termiczna	-	-20 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odporność na parę wodną:		
• po sztucznym starzeniu	EN 1296	zgodny
• w obecności czynników alkalicznych	EN 13984	brak danych
Przewodność cieplna (λ)	-	0,3 W/mK
Ciepło właściwe	-	1800 J/kgK
Gęstość	-	ok. 300 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 26000
Zalecane nachylenie instalacji	-	> 13°
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	brak danych
Wytrzymałość na uderzenie	EN 12691	brak danych
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

* dalsze informacje na str. 19

SKŁAD



- 1 warstwa górna: włóknina z PP
- 2 warstwa pośrednia: folia hamująca przenikanie pary z PP
- 3 warstwa dolna: włóknina z PP

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
V150	D13602	VAPOR 150	-	1,5 x 50	75	30
VTT150	D13604	VAPOR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA



