

# VAPOR ZENIT EVO 160



## Párafékező monolit fólia

Poliészter (PL) hálóra felvitt etil-vinil-acetát (EVA) monolit fólia

FR  
DTU 31.2  
frein-  
vapeur

CH  
SIA 232  
V.v.o.  
V.v.u.

DE  
ZVDH  
dh.


IT  
UNI 11470  
B/R2



life long


### MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



### TAPADÁS

Az alsó hordozó szövet garantálja a membrán optimális tapadását a deszkázatra a felhelyezés során



### 6 HÓNAPIG STABIL AZ UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBEN

6 hónapig stabil az UV-sugárzással szemben a sugárzásnak való teljes, védelem nélküli kitettség mellett

## TUDTA ÖN, HOGY...?

### KOPOLIMER KEVERÉK

Az EVA bázisú funkcionális réteg különleges kopolimer keverékből áll: kiváló vízlepergető és ellenáll a megmunkálás során alkalmazott anyagok vegyi hatásának és a savas esőnek. A termék megbízható védőréteget biztosít a tető számára az építkezés előkészítési fázisaiban.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| kód       | régi kód | leírás                 | ragasztószalag | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | db/ |
|-----------|----------|------------------------|----------------|-----------|---------------------|-----|
| VTTEV0160 | D18404   | VAPOR ZENIT EVO 160 TT | TT             | 1,5 x 50  | 75                  | 30  |

HOL  
ALKALMAZHATÓ?





Maximális védelem a kopással és az erős esővel szemben az építkezés felhelyezési fázisai során



Szabályosan végzett felhelyezés és tömítés a dupla ragasztószalag és az alsó réteget alkotó szövet tapadása révén



## MŰSZAKI ADATOK

| tulajdonság                                  | szabvány               | érték                                       |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Grammsúly                                    | EN 1849-2              | 160 g/m <sup>2</sup>                        |
| Vastagság                                    | EN 1849-2              | 0,6 mm                                      |
| Egyenesség                                   | EN 1848-2              | megfelel                                    |
| Páraáteresztés (Sd)                          | EN 1931 / EN ISO 12572 | 5 m                                         |
| Húzószilárdság MD/CD                         | EN 12311-1             | 210 / 240 N/50 mm                           |
| Alakváltozás MD/CD                           | EN 12311-1             | 25 / 30 %                                   |
| Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD | EN 12310-1             | 135 / 135 N                                 |
| Vízállóság                                   | EN 1928                | megfelel                                    |
| Vízoszlop                                    | EN 20811               | > 500 cm                                    |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás *         | EN 13859-1             | 6 hónap                                     |
| Hőmérséklet-tűrés                            | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Tűzállósági besorolás                        | EN 13501-1             | E osztály                                   |
| Légzárás                                     | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Párazáras:                                   |                        |                                             |
| • mesterséges öregítés után                  | EN 1296                | megfelel                                    |
| • lúgok jelenlétében                         | EN 13984               | nincs meghatározva                          |
| Hővezető képesség (λ)                        | -                      | 0,2 W/mK                                    |
| Fajhő                                        | -                      | 1300 J/kgK                                  |
| Sűrűség                                      | -                      | kb. 300 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)      | -                      | kb. 8400                                    |
| Javasolt telepítési hajlásszög               | -                      | > 10°                                       |
| Az átlapolások ellenállása                   | EN 12317-2             | > 200 N/50 mm                               |
| Ütési ellenállás                             | EN 12691               | nincs meghatározva                          |
| VOC-kibocsátás (COV)                         | -                      | 0 % (A+ osztály)                            |

\* további útmutatás a 19. oldalon

## ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: EVA bázisú funkcionális réteg

② háló: PL-szövet