

VAPOR ZENIT EVO 160



Monolitisk ångsbroms

Monolitisk film i etylvinylacetat (EVA) bestrykt på förstärkning i polyester (PL)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.


IT
UNI 11470
B/R2



life long


HOMOGENT

Membranets homogena struktur garanterar en utmärkt hållbarhet tack vare speciella polymerer som används



GREPP

Den undre underlagsduken ger ett optimalt grepp hos membranet på brädbeklädnaden under påstrykningen



6 MÅNADERS UV-STABILITET

6 månaders UV-stabilitet med total exponering mot strålningar, utan något som helst skydd

VISSTE DU ATT...?

BLANDNING AV SAMPOLYMER

Funktionsfilmen i EVA består av en särskild förening i sampolymer: extremt vattenavstötande och motståndskraftig mot kemiska angrepp tack vare ämnen som används vid bearbetning eller surt regn. Produkten motsvarar det första pålitliga skyddslagret för beläggningen under byggfasen.

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?





Maximalt skydd mot slitage och hållregn under installationsfaserna



Installation och tätning enligt konstens alla regler tack vare det inbyggda dubbla bandet och vidhäftningen som den undre underlagsduken ger



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	160 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,6 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 N
Vattentäthet	EN 1928	överensstämmer
Vattenpelare	EN 20811	> 500 cm
UV-stabilitet *	EN 13859-1	6 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Motstånd mot vattenånga:		
• efter en konstgjord åldring	EN 1296	överensstämmer
• med alkali	EN 13984	npd
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,2 W/mK
Specifik värme	-	1300 J/kgK
Densitet	-	ca 300 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 8400
Rekommenderad installationslutning	-	> 10°
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Slagmotstånd	EN 12691	npd
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING



① övre lager: funktionsfilm i EVA

② förstärkning: duk i PL