

VAPOR ZENIT EVO 160



Monolitna parna ovira

Monolitna plast iz etil vinil acetata (EVA), nanesena na poliestrsko (PL) armaturno mrežico


FR DTU 31.2 frein- vapeur	CH SIA 232 V.v.o. V.v.u.	DE ZVDH dh.	IT UNI 11470 B/R2
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------



life long


MONOLITNA

Monolitna struktura membrane zagotavlja izjemno dolgotrajno obstojnost zaradi posebnih uporabljenih polimerjev



OPRIJEM

Tekstilna podloga nudi optimalen oprijem membrane na lesenih deskah med polaganjem



UV-STABILNOST 6 MESECEV

6-mesečna odpornost na UV-žarke ob popolni izpostavljenosti sevanju brez vsake zaščite

STE VEDELI, DA...?

ZMES KOPOLIMERA

Funkcijska plast iz EVA je sestavljena iz posebne zmesi kopolimera: je izjemno vodoodbojna in obstojna na kemične napade zaradi agresivnih snovi, uporabljenih v fazi obdelave, ali na kisel dež. Izdelek predstavlja prvi zanesljiv sloj za zaščito kritine med deli na gradbišču.

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KJE SE
UPORABLJA?





Najvišja stopnja zaščite pred obrabo in hudimi nalivi v fazah polaganja na gradbišču



Strokovno izvedeno polaganje in zatesnjevanje po zaslugi dvojnega vgrajenega traku in oprijema, ki ga zagotavlja spodnji tkaninski sloj



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	160 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,6 mm
Izravnanoost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Vodni stolpec	EN 20811	> 500 cm
UV stabilnost *	EN 13859-1	6 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odpornost na vodno paro:		
• po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
• v prisotnosti alkalov	EN 13984	npd
Termična prevodnost (λ)	-	0,2 W/mK
Specifična toplota	-	1300 J/kgK
Gostota	-	pribl. 300 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 8400
Priporočen naklon vgradnje	-	> 10°
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Odpornost na udarce	EN 12691	npd
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

* za dodatne navedbe glej str. 19

SESTAVA



① zgornji sloj: funkcijska plast iz EVA

② ojačitev: tkanina iz PL