

VAPOR ZENIT EVO 160



Паробарьер монолитный частично проницаемый

Монолитная пластифицированная пленка из этиленвинилацетата (EVA), армированного полиэстером (PL)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.


IT
UNI 11470
B/R2



life long


МОНОЛИТНАЯ

Монолитная структура мембраны из специальных полимеров гарантирует длительный срок службы



СЦЕПЛЕНИЕ

Ткань-основа с нижней стороны обеспечивает оптимальное сцепление мембраны с дощатым настилом при раскладке



УФ-СТАБИЛЬНОСТЬ – 6 МЕСЯЦЕВ

Материал сохраняет УФ-стабильность без какой-либо защиты на протяжении 6 месяцев

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?

СОПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Функциональная пленка из EVA представляет собой особую сополимерную композицию, которая превосходно отталкивает воду и химически стабильна по отношению к веществам, используемым при укладке, а также к кислотным дождям. Материал представляет собой первый слой надежной защиты для укрытия на этапе строительства.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м²]	шт/
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

ДЛЯ ЧЕГО?





Максимальная защита от износа и ливней на этапе строительства

Двойной клеевой край и превосходное сцепление нижнего слоя-основы с настилом гарантируют укладку и герметизацию с соблюдением самых строгих стандартов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	160 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,6 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость Sd	EN 1931 / EN ISO 12572	5 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует
Водяной столб	EN 20811	> 500 см
УФ-стабильность*	EN 13859-1	6 месяца
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /м ² ·ч·50 Па
Паронепроницаемость		
• после искусственного старения	EN 1296	соответствует
• в присутствии щелочей	EN 13984	npd
Теплопроводность (λ)	-	0,2 Вт/м·K
Удельная теплоемкость	-	1300 Дж/(кг·K)
Удельный вес	-	ок. 300 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 8400
Рекомендуемый угол установки	-	> 10°
Прочность соединений	EN 12317-2	> 200 Н/50 мм
Прочность на удар	EN 12691	npd
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

* подробнее см. на стр. 19

СТРУКТУРА



1 верхний слой: функциональная пленка EVA

2 армирование: ткань PL