

VAPOR 180

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén védőrétegekkel és megerősítő hálóval



FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R3



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	180 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	3 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	350 / 290 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	20 / 20 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	240 / 240 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 250 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazáras:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 280 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 6700
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Útési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 háló: PP erősítőréteg
- 3 középső réteg: PP párafékező réteg
- 4 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
V180	D14202	VAPOR 180	-	1,5 x 50	75	25
VTT180	D14204	VAPOR 180 TT	TT	1,5 x 50	75	25

HOL
ALKALMAZHATÓ?



VAPOR 225

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén védőrétegekkel



FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
A/R3



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	225 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,8 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	4 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	380 / 300 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	60 / 80 %
Továbbcsatási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	225 / 300 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 500 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 250 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 5000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Útési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP párafékező réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
V225	D14602	VAPOR 225	-	1,5 x 50	75	20
VTT225	D14604	VAPOR 225 TT	TT	1,5 x 50	75	20

HOL
ALKALMAZHATÓ?

