

ZRAČNE MEMBRANE



ZRAČNE MEMBRANE

2

TRASPIR 75	47
TRASPIR EVO 90	48
TRASPIR 110	50
TRASPIR 115	51
TRASPIR 135	52
TRASPIR SUNTEX 150	53
TRASPIR 150	54
TRASPIR 170	55
TRASPIR EVO 160	56
TRASPIR ZENIT EVO 180	58
TRASPIR 190	60
TRASPIR 205	61
TRASPIR EVO 220	62
TRASPIR SUNTEX 200	64
TRASPIR 270	65
TRASPIR EVO 300	66
TRASPIR EVO 340	68
TRASPIR WELD EVO 360	70
TRASPIR METAL	74
TRASPIR ZENIT UV 210	79
TRASPIR EVO UV 210	80
TRASPIR COLOR EVO UV	82

TRASPIR 75

Izjemno zračna stenska membrana

Mikroporozna plast in zaščitni sloji iz polipropilena (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	75 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,3 mm
Izravnčnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Odpornost na trganje izdelka z žebbljem MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W2
UV stabilnost *	EN 13859-1	2 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W2
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-20 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	< 2 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 250 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 67
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

* za dodatne navedbe glej str. 19

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

SESTAVA



- 1 zgornji sloj: netkani tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: zračna plast iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KJE SE
UPORABLJA?

