

ELPOJOŠI

software
myProject
THERMAL



ELPOJOŠI

2

TRASPIR 75	47
TRASPIR EVO 90	48
TRASPIR 110	50
TRASPIR 115	51
TRASPIR 135	52
TRASPIR SUNTEX 150	53
TRASPIR 150	54
TRASPIR 170	55
TRASPIR EVO 160	56
TRASPIR ZENIT EVO 180	58
TRASPIR 190	60
TRASPIR 205	61
TRASPIR EVO 220	62
TRASPIR SUNTEX 200	64
TRASPIR 270	65
TRASPIR EVO 300	66
TRASPIR EVO 340	68
TRASPIR WELD EVO 360	70
TRASPIR METAL	74
TRASPIR ZENIT UV 210	79
TRASPIR EVO UV 210	80
TRASPIR COLOR EVO UV	82

TRASPIR 75

Ļoti elpojoša sienas membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	75 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	45 / 55 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W2
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W2
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-20 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 2 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 250 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 67
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: neausts audumsvai PP
- 2 viduskārta: elpojoša PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

KUR IZMANTO?

