

TRASPIR EVO 90

3,0m

B-s1, d0

CE
EN13859-1/2FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

Ļoti elpojoša membrāna, klase B-s1, d0
Īpaša savienojuma plēve un poliestera (PL) armatūra

TRASPIR EVO 90

IN

BARRIER

OUT



DROŠĪBA


Augsta ūdens izturība un lieliska laika
apstākļu izturība, pateicoties īpašam
ekstrudētam savienojumam



B-s1, d0

B-s1, d0

Liesmas degamības aizkaves spēja, sertificēta
ugunsreakcijas Eiroklase B-s1, d0 saskaņā ar
EN 13501-1



100 °C

TERMISKĀ STABILITĀTE

Poliestera un speciālās membrānas
apvienojums nodrošina augstu termisko
stabilitāti, līdz +100 °C

VAI ZINĀJĀT, KA...?

NEUZLIESMOJOŠS

Pateicoties īpašajam ķīmiskajam
sastāvam, kas spēj aizkavēt liesmas
pavairošanos, tas ir piemērots
lietojumam uz fasādes tiešā saskarē ar
ventilācijas kameru, vai arī gadījumos,
kad produkts paliek ar skatu
iekštelpās.

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m²]	gab./
TEV090B	D42402	TRASPIR EVO 90 BS1D0	-	1,5 x 50	75	28
TEV09030B	D42407	TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0	-	3,0 x 50	150	15

KUR IZMANTO?





Ugunsreakcijas sertificēšana nodrošina efektivitāti vēdināmās fasādēs tiešai saskarei ar gaisa kameru



3,0 metru versija ir ideāli piemērota karkasa sienas rūpnieciskai ražošanai



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	90 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	170 / 140 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	50 / 40 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	80 / 90 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	- 40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	klase B-s1,d0
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	128 / 105 N/50mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	38 / 30 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	- 30 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mk
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 67
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



① virskārta: PP neausts audums

② apakškārta: elpojoša funkcionāla membrāna