

TRASPIR 135

Ļoti elpojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi



FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

DE
ZVDH
UDB-B
USB-B

IT
UNI 11470
C/R1



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	135 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,6 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	280 / 190 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	60 / 75 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	125 / 135 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 250 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,05 m ³ /m ² h50Pa
Pēc maksimālās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	250 / 160 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	40 / 50 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 225 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 33
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 13°
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
T135	D23302	TRASPIR 135	-	1,5 x 50	75	28

KUR IZMANTO?



TRASPIR SUNTEX 150

Ļoti elpojoša, atstarojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi ar plazmas aluminizētu

13-098
E1-Sd1-TR2

EN13859-1/2

AT
Onorm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UDB-A
USB-AIT
UNI 11470
B/R3

Tā atstaro siltumu līdz pat 70%

Termiskā izturība ekvivalenta 50 mm gaisa spraugai:
 $R_g = 0,404 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)

Aluminizēta plazma (izturība)



TRASPIR SUNTEX 150

Setifikāts QB-CSTB

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	150 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,5 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	255 / 270 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši
Karstumizturība	-	- 40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %
Atstarošanās	EN 15976	70 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 100
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 13°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS




- 1 **virskārta:** metalizēta plazmas alumīnija PP neausts audums
- 2 **viduskārta:** elpojoša PP plēve
- 3 **apakškārta:** PP neausts audums

kods **SUN75** (D52514)
SUN BAND

121. lpp.

izmēri: 75 mm x 20 m
gab./iepak. 8



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
TSUN150	D42632	TRASPIR SUNTEX 150	-	1,5 x 50	75	30

KUR IZMANTO?

