

TRASPIR EVO 220



Ļoti elpojoša, monolītiska membrāna


Monolītiskā elastomēra (PE) plēve, presēta starp diviem polipropilēna (PP) aizsardzības slāņiem



life long


MONOLĪTISKA

Membrānas monolītiskā struktūra nodrošina lielisku izturību laika gaitā, pateicoties izmantotajiem speciālajiem polimēriem



SUPER TAPE

Palielināts lentes platums, lai nodrošinātu teicamu izturību pret stiprām lietusgāzēm, apstiprināts saskaņā ar ÖNORM B 4119 prasībām



NESLĪDOŠS

Teksturēta virsma ar lielisku slidēšanas pretestību, pateicoties dubultam polipropilēna pārklājumam

VAI ZINĀJĀT, KA...?

PALIELINĀTS SVARS

Šīs monolītiskās membrānas veiktspēja un svars ļauj izpildīt dažādu valsts noteikumu visstingrākās prasības, klasificējot to kā pirmo produktu starp augstas veiktspējas membrānām.

(skatiet "Sertifikācijas un atbilstība" 27. lpp.)

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
TTTEV0220	D42514	TRASPIR EVO 220 TT	TT	1,5 x 50	75	20

KUR IZMANTO?





Integrētā duālā lente ar palielinātu platumu nodrošina visaugstāko iespējamo aizsardzību pret stiprām lietusgāzēm



Būvniecības posma laikā auduma monolitiskā plēve nodrošina lielisku izturību pat ja tā tiek pakļauta UV stariem



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	220 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,08 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	385 / 275 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	65 / 90 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	275 / 310 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 500 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	315 / 225 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	36 / 51 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	- 40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	0 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 220 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 80
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša monolitiska PE plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums