

TRASPIR EVO 340



Genomsläppligt homogent membran

Homogen film i extruderad (PE) elastomer mellan två skyddsskikt i polypropen (PP)


AT Önorm B4119 UD do-s ER	FR CPT 3651_2 E1-Sd3-TR3	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UDB-B USB-B	IT UNI 11470 A/R3
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------



life long

HOMOGENT

Membranets homogena struktur garanterar en utmärkt hållbarhet tack vare speciella polymerer som används



UNICO TAPE

Utmärkt vidhäftning av ett enkelt band tillåter en perfekt isolering av överlappningar direkt på membranet

min
5°

LÅG LUTNING

Tack vare vikten kan membranet installeras effektivt på täckningar med en lutning på upp till 5°

VISSTE DU ATT...?

LÄTT INSTALLATION

Detta membran tillåter en perfekt isolering genom ett speciellt enstaka integrerat band. Installationen görs därför snabbare eftersom ingen exakt förening krävs av de två banden vilket ger en högre flexibilitet under överlappningarnas isolering.

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
TTEV0340	D24854	TRASPIR EVO 340 T	T	1,5 x 25	37,5	25

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?





Den höga vikten garanterar ett utmärkt skydd redan under byggfasen



Det enstaka bandet med hög vidhäftning möjliggör en isolering direkt på membranet och en snabbare installation



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	340 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	1 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	400 / 320 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	40 / 40 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	465 / 550 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
Vattenpelare	EN 20811	> 300 cm
UV-stabilitet *	EN 13859-1	4 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	360 / 270 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	30 / 30 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-20 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 2 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,4 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 340 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 200
Rekommenderad installationslutning	-	> 5°
Test i hållregn	-	passerat
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel monolitisk film i PE
- 3 nedre lager: fiberduk i PP